

GESSO ESTUQUE

Descrição do produto

O GESSO ESTUQUE é um gesso hemihidratado, de cor branca ou bege claro, produzido a partir do mineral de gesso natural.

Utilização

Gesso de aplicação manual, recomendado para estucar paredes e tectos pelo método tradicional.

Especificações Técnicas

Relação Gesso/Água	1,450 kg / l	Resistência à Flexão (seco)	~ 52 kg/cm ²
Tempo de Início de Presa	12 ± 3 min.	Resíduo: Peneiro 500 micron	≤ 0,100%
Tempo de Fim de Presa	28 ± 5 min.	Peneiro 300 micron	≤ 0,650%
Expansão linear (1 hora)	máx. 0,20%		

Informações adicionais

Este produto pode ser misturado com cal hidratada.

As proporções de gesso e água referidas são utilizadas nos métodos de ensaio internos da SIVAL, para gesso acabado de produzir. Na prática, podem ser ajustadas de acordo com as necessidades de cada aplicação individual, desde que a consistência se adeque ao fim a que se destina.

Note-se, no entanto, que essas alterações influenciarão várias características do produto obtido, nomeadamente densidade, tempos de presa, resistência e expansão.

Os produtos com base em gesso devem armazenar-se em ambiente seco, pois a absorção de humidade pode produzir alterações das suas propriedades físicas, tais como diminuição da resistência e alongamento dos tempos de presa. Para salvaguardar a qualidade do produto durante a sua utilização, os sacos abertos e parcialmente usados devem ser devidamente dobrados e fechados.

Embalagem

Sacos de papel de 30 kg, *big bags* ou a granel.



Uma vez que as condições de manuseamento e aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade limita-se unicamente à qualidade dos mesmos, não contemplando qualquer anomalia decorrente do seu uso inadequado.